

- NORYL VO 150B 701 -

Prüfungen	Dimension	Prüfvorschrift	der Wert
<u>Physische</u>			
Ohne Glasfaser			
dichte	g/cm ³	ISO 1183	1.06
Wärmedehnzahl	1/°C	ASTM D696	7-10 ⁻⁵
Wasseraufnahme	%	ISO 62	0.18
<u>Mechanische</u>			
Streckspannung (Reißfestigkeit) at 50 mm/min	MPa	ISO 527	70 (55)
Dehnung (Reißdehnung) at 50 mm/min	%	ISO 527	4 (10)
Elastizitätsmodul	MPa	ISO 527	2500
Grenzbiegespannung	MPa	ISO 178	- (-)
Kugeldruckhärte H 358/30	MPa	ISO 2039-1	2400
Kugeldruckhärte Rockwell R, M , L	-	ISO 2039-2	R115
Abriebfestigkeit Taber, CS-17, 1 kg	mg/1000cy	GE	-
Kerbschlagzähigkeit bei +23°C (- 30°C)	kJ/m ²	ISO 180-1A	13 (5)
<u>Thermische</u>			
Vicat A/50 10N (Verfahren A)	°C	ISO 306	160
Vicat B/50 50N (Verfahren B)	°C	ISO 306	145
HDT / Ae 1,80 MPa	°C	ISO 75	130
HDT / Be 0,45 MPa	°C	ISO 75	140
Wärmeleitfähigkeit	W/m°C	ASTM C177	-
Brennbarkeit UL 94 class / mm Platte	Class / mm	UL94	V0/1.50-5VA/2.00
O ² - Index LOI	%	ASTM D2863	32
<u>Elektrische</u>			
Durchschlagfestigkeit (3.2 mm Platte)	kV/mm	ASTM D149	33 / 26 / 16
Oberflächenwiderstand	Ohm	ASTM D257	>10 ¹⁵
Spezifischer Durchgangs-Widerstand	Ohm,cm	ASTM D257	10 ¹⁵
Dielektrizitätszahl trocken 50 Hz	-	ASTM D150	2.8
Dielektrizitätszahl trocken 1 MHz	-	ASTM D150	2.7
Dielektr. Verlustfaktor trocken 50 Hz	-	ASTM D150	0.0009
Dielektr. Verlustfaktor trocken 1 MHz	-	ASTM D150	0.003
Kriechstromfestigkeit CTI	PLC	UL746A	2
HVTR - class	PLC	UL746A	3

Die angegebenen Werte sind an Titeln anzeigend und übernehmen in keinem Fall die Verantwortung der Gesellschaft



PLASTIQUES HAUTES TECHNOLOGIES
 ZA de Malvaisin - 58 rue du Vercors – 38240 LE VERSOUD
 Tél (33) 04 76 776 990 - Fax (33) 04 76 776 994