- PSU GF 20% NOIR -

| Prüfungen | Dimension | Prüfvorschrift | der Wert |
|---|-------------------|---------------------|-----------|
| Dhuaisaha | | | |
| Physische | | | |
| Mit Glasfiber 20% | g/cm ³ | AOTIA D 4505 | 4.40 |
| dichte | | ASTM D 1505 | 1.40 |
| Wasseraufnahme | % | ASTM D 570 | 0.55 |
| Wärmedehnzahl (x 10 ⁻⁵) | 1/°C | ASTM D 696 | 2.6 |
| Mechanische | | | |
| Streckspannung | MPa | ASTM D 638 | 97 |
| Elastizitätsmodul | MPa | ASTM D 638 | 5170 |
| Reißdehnung | % | ASTM D 638 | 3 |
| Grenzbeigespannung | MPa | ASTM D 790 | 148 |
| Schlagzähigkeit Izod (3.2 mm) | J/m | ASTM D 256 | 69 |
| <u>Thermische</u> | | | |
| HDT / Af 1,80 MPa Brennbarkeit UL 94 class / mm Platte | °C Class / mm | ASTM D 648 UL 94 | 180 HB |
| | | | |
| Elektrische | | | |
| Durchschlagfestigkeit (3.2 mm) | kV/mm | ASTM D 149 | 19 |
| Dielektrizitätszahl - 60 Hz | | ASTM D 150 | 3.40 |
| Dielektrizitätszahl - 1 KHz | | ASTM D 150 | 3.50 |
| Dielektrizitätszahl - 1 MHz | | ASTM D 150 | |
| Dielektr. Verlustfaktor - 60 Hz | | ASTM D 150 | 0.001 |
| Dielektr. Verlustfaktor - 1 KHz | | ASTM D 150 | 0.005 |
| Dielektr. Verlustfaktor - 1 MHz | | ASTM D 150 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Die angegebenen Werte sind an Titeln anzeigend und übernehmen in keinem Fall die Verantwortung der Gesellschaft

